

Comblanchien



Principales utilisations : escalier, vasque de salle de bain, plan de cuisine, ameublement, banc, fontaine, cheminée, tour de porte ou de fenêtre, gravure, dallage,...

Aspect de la roche : calcaire marbrier beige à beige rosé. Il présente trois aspects principaux : clair uni, légèrement moucheté et moucheté.

Finitions : polie, adoucie, brossée, bouchardée.

Position géologique et lieu d'extraction : ère secondaire, Jurassique (160 millions d'années). Cette pierre est extraite sur la commune de Comblanchien, en Côtes d'Or (21).

Caractéristiques physiques :

- Masse volumique apparente : 2 600 à 2 700 kg/m³
- Porosité : 0,2 à 1% %
- Résistance à la compression : 150 à 220 Mpa
- Résistance à la flexion : 15 à 18 Mpa
- Vitesse du son : 5700 à 6000 m/s