

Marbre de Carrare (variété CD)



Principales utilisations : salle de bain, plan de travail, escalier, dallage, sculpture

Aspect de la roche : marbre blanc légèrement veiné de gris.

Finitions : polie ou adoucie.

Position géologique et lieu d'extraction : ère secondaire, Jurassique (170 millions d'années). Cette pierre est extraite dans les alpes Apuanes, près de la ville Carrare, en Italie

Caractéristiques physiques :

- Masse volumique apparente : 2 700 kg/m³
- Porosité : 0,3 %
- Résistance à la compression : 120 à 135 Mpa
- Résistance à la flexion : 11 à 20 Mpa
- Vitesse du son : Non disponible